

ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО
по работе с лаком «АВАНГАРД ГЕЛИОС»
на водной основе
ТУ 2313-006-88817714-2012
для огнезащиты деревянных конструкций

ОПИСАНИЕ:

«Авангард Гелиос» на водной основе - готовый к применению огнезащитный лак на водной основе. Служит для придания древесине огнезащитных свойств, а также для повышения класса пожарной опасности горючих материалов на основе древесины, в том числе МДФ и ДСП.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид покрытия	Прозрачное матовое, не колеруется
Плотность, г/см. куб	0,95 -1,05
Разбавитель	Вода
Условная Вязкость по ВЗ-4, сек.	Не менее 30
Обрабатываемая поверхность	Древесина, МДФ, ДСП
Масса нетто, кг	10
Массовая доля нелетучих веществ, %	21-31
Общие условия эксплуатации состава	От -50°С до +50°С с влажностью не более 85%
Срок эксплуатации при соблюдении требований данного руководства, лет	Не менее 15
Срок хранения в неповреждённой упаковке при соблюдении условий хранения, месяцев	Не менее 12

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от пыли и грязи, высушена. Оптимальная влажность древесины – не более 20%.

ПОДГОТОВКА ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА:

Огнезащитный лак «Авангард Гелиос» поставляется готовым к применению.

Перед нанесением рекомендуется тщательно перемешать.

При необходимости допускается разбавление водой не более 15% от общей массы.

НАНЕСЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Способы нанесения:

- Кисть
- Валик
- Пульверизатор

Время межслойной сушки составляет не более 1 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Время высыхания – 24 часа.

Полное высыхание и полимеризация лака происходит не ранее, чем через 14 дней после нанесения.

ТАБЛИЦА РАСХОДА:

I группа огнезащитной эффективности	Не менее 0,2 кг./кв. м.
КМ1	Не менее 0,2 кг./кв. м.

Внимание! Расход указан для гладкой древесины влажностью не более 20%. При нанесении на неоструганную, влажную, свежую древесину, расход лака увеличивается в 1,5-2 раза.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Полностью не высохший лак «Авангард Гелиос» на водной основе не содержит легковоспламеняющихся растворителей и является пожаробезопасным

При выполнении окрасочных работ огнезащитным лаком «Авангард Гелиос» следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, зрения и кожных покровов. Необходимо руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности».

При попадании лака на кожу – смыть мыльной водой.

При попадании в глаза или на слизистую – промыть большим количеством чистой воды и обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Лак «Авангард Гелиос» на водной основе является пожаро- и взрывобезопасным негорючим продуктом.

Состав разрешен к перевозке всеми видами наземного и водного транспорта при температуре не ниже +10°C в соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида транспорта, в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5.

При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения огнезащитного лака «Авангард Гелиос» на водной основе составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Лак необходимо хранить в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от +5°C до +35°C, вдали от источников тепла. Тара с лаком не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и попаданию прямых солнечных лучей.

По истечении гарантийного срока хранения огнезащитный лак без лабораторных испытаний завода-изготовителя применять не рекомендуется.

МАРКИРОВКА:

Огнезащитный лак «Авангард Гелиос» на водной основе маркируется этикеткой.

Этикетка содержит следующую информацию:

- наименование продукции;
- масса нетто (кг);
- товарный знак производителя;
- знак соответствия Системы Сертификации в области Пожарной Безопасности;
- наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон;
- дата изготовления, номер партии;
- предупредительная информация.

Дата выпуска _____ г.

Изготовитель:

Партия № _____

ООО «Авангард»

Количество _____

г. Новосибирск

ул. Палласа, 27А

Отметка ОТК _____