



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00402/26

Серия RU № 0605647

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА».

Место нахождения (адрес юридического лица): 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2, ОФ. 812. Основной государственный регистрационный номер: 1195476086090. Телефон: +7 (383) 359-65-39. Адрес электронной почты: info@kraski-opz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГНЕПРОМЗАЩИТА».

Место нахождения (адрес юридического лица): 630075, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633100, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН НОВОСИБИРСКИЙ, С. ТОЛМАЧЕВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 100.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе, выпускаемая по техническим условиям ТУ 20.30.22-002-45899665-2021 «Краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе» с изм. № 1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НИЦ26-07-02/4 от 02.07.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.2ICB33); акта анализа состояния производства № БЦ043-152.26-02 от 08.06.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Сапронова Светлана Александровна, Екюшю Татьяна Пантелесвна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1108399). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 09.04.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

02.07.2031



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Еланина Дарья Юрьевна
(Ф.И.О.)

Соболев Алексей Анатольевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00402/26

Серия RU № 1108399

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)

1. Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе толщиной сухого слоя не менее 0,27 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,35 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная согласно Инструкции по применению краски огнезащитной для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе № 6652/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 15 минут).
2. Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе толщиной сухого слоя не менее 0,45 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,58 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная согласно Инструкции по применению краски огнезащитной для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе № 6652/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 30 минут).
3. Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе толщиной сухого слоя не менее 0,75 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,97 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная согласно Инструкции по применению краски огнезащитной для стальных конструкций на «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе № 6652/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут).
4. Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе толщиной сухого слоя не менее 1,12 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,46 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная согласно Инструкции по применению краски огнезащитной для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе № 6652/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут).
5. Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе толщиной сухого слоя не менее 3,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 4,55 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная согласно Инструкции по применению краски огнезащитной для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе № 6652/1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя 0,05 мм; при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).

Условия хранения: краска огнезащитная для стальных конструкций «ОПЗ-МЕТ-О» на органической основе хранится в герметично закрытой таре изготовителя при температуре – 60°C до + 60°C, вдали от источников тепла. Тара с краской не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Хранение краски при температуре ниже 0°C не должно превышать 1 месяца. Гарантийный срок хранения краски – 12 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения в плотно закрытой таре в фирменной упаковке. Срок службы покрытия составляет 25 лет при температуре от – 60°C до + 60°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Владина Дарья Юрьевна
(ФИО)

Соболев Алексей Анатольевич
(ФИО)